

Opóźniacz **PSP – 013**

PSP-013 to specjalnie modyfikowane związki lignosulfonianów o charakterystycznym zapachu wanilii. Skutecznie opóźnia czas gęstnienia zaczynów cementowych do temperatury 140°C.

PARAMETRY

Postać:	proszek
Barwa:	ciemnobrązowa do czarnej
Gęstość nasypowa:	650 kg/m ³
pH (10% rozt.):	7.5 - 11.5
Temperatura topnienia:	powyżej 130°C
Temperatura samozapłonu:	powyżej 150°C
Rozpuszczalność w wodzie:	rozpuszczalny

ZASTOSOWANIE

PSP-013 dodawany do zaczynów cementowych opóźnia czas gęstnienia w wysokich temperaturach. Najczęściej dodawany jest w ilościach 0,1 - 2% w zależności od temperatury i składu zaczynu cementowego.

PAKOWANIE

PSP-013 pakowany jest w worki papierowe wielowarstwowe po 25 kg.

